

Инструкция по монтажу фиброцементных огнестойких плит «ДЕКОР».

Огнестойкие фиброцементные плиты «ДЕКОР» относятся к высшему классу огнестойкости А1 (НГ) негорючих материалов, не подвергаются деформации при контакте с водой, ударопрочны, не подвержены гниению, являются экологически чистым по составу продуктом, не выделяют токсичных и вредных веществ при нагреве.

Плиты используются:

- в банях и саунах в качестве экрана и изоляции перекрытий вокруг печи;
- в качестве изоляции элементов дымоходных систем;
- для отделки и изоляции каминов;
- как внутренняя и наружная отделка помещений;
- в качестве негорючих стеновых, напольных и потолочных перекрытий;
- рекомендуются для отделки путей эвакуации в торговых центрах;

Благодаря своей прочности, износостойкости и легкости, огнестойкие плиты «ДЕКОР» являются одним из лучших в своем роде строительным материалом на рынке. Это практичное решение по защите стен от высокой температуры, излучаемой отопительной печью или камином в частном доме, либо банной печью в бане или сауне.

Плита огнестойкая «ДЕКОР» с легкостью справляется с функцией термической защиты, выдерживает постоянное воздействие высоких температур до 150°C. (Проверка плит на горючесть производилась по ГОСТ 30244- 94, при котором материал подвергается испытанию температурой более 750 °С в течение 10 минут, при этом плита с легкостью выдерживает данный тест и подтверждает максимальную степень горючести- НГ, как абсолютно негорючий материал).


МОНТАЖ

Огнестойкие фиброцементные плиты «ДЕКОР» легко поддаются обработке с использованием тех же инструментов, что и при работе с древесиной: электролобзик, ножовка по дереву/по металлу, шуруповерт/дрель и пр.

При монтаже плит на стены или потолок деревянного строения рекомендуется обеспечивать зазор между непосредственно самой поверхностью и плитой, используя керамические втулки, длиной не менее 30мм, также необходимо оставлять порядка 30 мм зазора между нижней частью панели и полом, с целью обеспечения конвекционного зазора для вентиляции воздуха и предупреждения сильного нагрева поверхностей.

При использовании саморезов в качестве крепежа, диаметр отверстия в плите в точках крепления должен быть на 3мм больше диаметра самореза.

Огнестойкие плиты «ДЕКОР» монтируются встык, край к краю. При монтаже плит необходимо следовать расстояниям, указанным на рисунке:



A - не менее 500 мм.

B - не менее 350 мм.

Расстояние до потолочного перекрытия- не менее 900мм

Монтаж можно производить с использованием 2х слоев огнестойких плит «ДЕКОР» с вентиляционным пазом 30 мм между каждой плитой, в таком случае расстояние «А» (на рисунке) можно сократить до минимальных 300 мм.

Не допускается примыкание плиты к нагревательному прибору. При несоблюдении правил монтажа, гарантия на плиты не распространяется!

Технические характеристики

Огнестойкие фиброцементные плиты «ДЕКОР»

Типоразмеры	1200*600, 1200*800мм
Толщина	9мм
Плотность	1220 кг/куб.м
Класс горючести	НГ (негорючая) по ГОСТ 30244-94
Теплопроводность	0,20 Вт/(м·°С)
Щелочность рН на поверхности плиты	7-10 (слабощел.)
Предел прочности при изгибе поперек волокон	17-19 МПа
Предел прочности при изгибе вдоль волокон	10 МПа

Гарантийный срок на фиброцементные плиты составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил монтажа, указанных выше. Срок эксплуатации 5 лет.